

Start Grunt Silicone

Тип	Водоразбавляемый силиконмодифицированный гидрофобизирующий и укрепляющий готовый к применению грунтовочный защитный состав на основе акрилатной дисперсии.
Область применения	Предназначен для обработки бетона, штукатурки, волокнисто-минеральных плит и других минеральных поверхностей перед окрашиванием фасадными красками KOLORIT FACADE LUXE, KOLORIT FACADE STANDART, KOLORIT FACADE ECONOM, KOLORIT FACADE RELIEF . Укрепляет поверхность, придает водоотталкивающие свойства, и в то же время не препятствует выходу через поверхность газообразной влаги (водяных паров). KOLORIT START GRUNT SILICONE уменьшает влагопоглощение обработанной поверхности, чем снижает риск появления высолов, загрязнений поверхности и других негативных явлений, вызванных впитыванием и миграцией воды. Состав глубоко проникает в поверхность, обеспечивая долговременную защиту, повышает атмосферостойкость покрытия, снижает расход краски. Применяют для грунтования фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, в том числе исторических, памятников архитектуры, зданий в приморской зоне. Также для грунтования стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Можно использовать в качестве защитной пропитки для консервации декоративной кладки из пористого природного (например, песчаника) или искусственного камня на вертикальных поверхностях. Не рекомендуется на каменных поверхностях с плотной непористой структурой (гранит, мрамор и др.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-10 м ² / л в неразбавленном виде. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при грунтовании.
Сухой остаток	ок. 9 %.
Плотность	ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносят щеткой, кистью или распылением. Наносить валиком не рекомендуется. Допускается разбавлять до 50% по объему водой.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Окраску можно производить после полного высыхания прогрунтованной поверхности (примерно через 5 часов). Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.
Тара	2л, 5л, 10л.

ТОВ «Тіккуріла»

*Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна
тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com*

Start Grunt Silicone

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и способной впитывать воду. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить материал на мокрую или невпитывающую поверхность.

Предварительная подготовка Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед грунтованием на протяжении, по крайней мере, одного месяца. Тщательно удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, загрязнений, жировых пятен и высолов. Непосредственно перед грунтованием удалить пыль. При обработке поверхности, пораженной плесневым грибом, ее нужно тщательно вымыть, при необходимости удалив наслоения плесени шпателем и (или) жесткой щеткой, хорошо просушить. На сухую поверхность нанести средство **KOLORIT START BIOSTOP** и после его высыхания грунтовать.

Применение Для сильно впитывающих оснований средство наносить неразбавленным, для плохо впитывающих допускается разведение водой до 50% (после грунтования на поверхности не должен появляться глянecь).

ПОВЕРХНОСТЬ	СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ
Слабая, осыпающаяся штукатурка. Газобетон.	Не разбавлять
Консервация декоративной кладки из природного и искусственного камня.	Разбавить на 0-20% (в зависимости от пористости поверхности)
Прочная штукатурка.	Разбавить на 20-25%
Бетон	Разбавить на 25-30%
Гипсокартон	Разбавить на 30-40%
Готовые к применению шпатлевки	Разбавить на 40-50%

Готовый раствор наносить щеткой, кистью или распылением методом "мокрый по мокрому" (в 2-3 прохода подряд по мере впитывания, не допуская высыхания). Поверхность можно окрашивать после полного ее высыхания (не ранее, чем через 5 часов после нанесения грунтовки).

В морском климате и на фасады, к которым предъявляются повышенные требования по атмосферостойкости, устойчивости к загрязнениям и долговечности службы готового покрытия, рекомендуется наносить краску **KOLORIT FACADE LUXE**. Обработанную грунтом **KOLORIT START GRUNT SILICONE** поверхность допустимо красить и другими водоразбавляемыми красками на акрилатной основе, однако при этом следует учитывать, что паропроницаемость покрытия в целом будет определяться наименее проницаемым (самым плотным) его компонентом.

Очистка инструментов Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Материал не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять с осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.

На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.