

# НОВІ ПРОДУКТИ TM KOLORIT



## facade WOOD GRUNT

пропиточное средство для древесины

- глубоко впитывается в древесину
- содержит вещества, предохраняющие от гниения, посинения и плесени
- защищает от насекомых и влаги

Бесцветное пропиточное средство для обработки новых или очищенных до чистой древесины ранее окрашенных наружных деревянных поверхностей, подлежащих дальнейшей обработке колерованными антисептиками или окраске, в том числе для пропитки бревен и брусьев. **Рекомендуется для деревянных фасадов, оград, дверей, окон, садовой мебели и пр.** Нельзя использовать для обработки внутренних поверхностей теплиц.

**Расход на 1 слой:** 4-5 м<sup>2</sup>/л для распиленных поверхностей, 8-10 м<sup>2</sup>/л для бревенчатых и струганных поверхностей.

**Разбавитель:** РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ 1050 (TIKKURILA).

**Способ нанесения:** Наносить щеткой, кистью или методом окунания.

**Время высыхания** (При +23°C и относительной влажности 50%): от пыли — 0,5 часа, следующий слой можно наносить через 24 часа.

**Цвет:** Бесцветный. Пропиточное средство не тонируется.

**Хранение:** Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре.

**Тара:** 1л, 3л, 10л.

# НОВІ ПРОДУКТИ TM KOLORIT



## facade WOOD FINISH

средство для защиты древесины на основе растворителя

- защищает от УФ-излучения, влаги и плесени
- подчеркивает естественный рисунок древесины

Средство предназначено для обработки новых или ранее пропитанных деревозащитным средством бревенчатых, распиленных и струганных наружных деревянных поверхностей. **Рекомендуется для деревянных фасадов, оград, дверей, окон, садовой мебели и пр.** Нельзя использовать для обработки внутренних поверхностей теплиц.

**Расход на 1 слой:** 4-8 м<sup>2</sup>/л для распиленных поверхностей, 8-12 м<sup>2</sup>/л для бревенчатых и струганных поверхностей.

**Разбавитель:** При нанесении кистью или щеткой РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ 1050 (TIKKURILA), для распыления РАСТВОРИТЕЛЬ 1032 (TIKKURILA).

**Способ нанесения:** Наносить щеткой, кистью, распылением или методом окунания.

**Время высыхания** (При +23°C и относительной влажности 50%): от пыли — 4-8 часов, следующий слой можно наносить через 24 часа.

**Блеск:** Не определяется. Средство впитывается в древесину, не образуя на поверхности сплошной пленки.

**База:** ЕС.

**Цвет:** Полупрозрачный (база ЕС), тонируется по колеровочной карте полупрозрачных деревозащитных средств Тиккурила. **Внимание!** Для защиты от УФ-лучей средство необходимо колеровать.

**Хранение:** Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре.

**Тара:** 0,9л, 2,7л, 9л.

# НОВІ ПРОДУКТИ TM KOLORIT



## facade UNISTRONG

алкидная краска для наружных и внутренних работ

- повышенная износостойкость
- удароустойчивое покрытие
- возможность профессиональной тонировки

Предназначена для окраски наружных и внутренних деревянных и металлических поверхностей. **Рекомендуется для окрашивания мебели, дверей, оконных рам, радиаторов, инструментов, лодок (надводная часть), сельхозтехники, велосипедов, грузовиков, трамваев и другого транспорта, игрушек и пр.**

**Расход на 1 слой:** 10-12 м<sup>2</sup>/л на гладких деревянных поверхностях, 12-14 м<sup>2</sup>/л на гладких металлических поверхностях.

**Разбавитель:** При нанесении кистью или валиком РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ 1050 (TIKKURILA), для распыления РАСТВОРИТЕЛЬ 1032 (TIKKURILA).

**Способ нанесения:** Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм. Разбавлять растворителем 1032 на 10-20% по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.

**Время высыхания** (При +23°C и относительной влажности 50%): от пыли — 3-4 часа, следующий слой можно наносить через 24 часа.

**Блеск:** Совершенно глянцевая.

**База:** А и С.

**Цвет:** Белый (база А), а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL», «PANTONE». Краску база А можно применять неколерованной, а краску база С только колерованной.

**Атмосферостойкость:** Хорошая, также в промышленных и морских условиях.

**Хранение:** Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре.

**Тара:** 0,9л, 2,7л, 9л.

# НОВІ ПРОДУКТИ TM KOLORIT



## interior RADIATOR

алкидная краска для внутренних работ

- отличная износостойкость и термостойкость
- легко очищается
- удобна в применении, хорошо выравнивается
- возможность профессиональной тонировки

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических поверхностей, а также деревянных, зашпаклеванных, гипсовых поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещения.

**Рекомендуется для окраски радиаторов, металлических труб, а также деревянных, зашпаклеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещения. Не применяется для пластиковых труб и промышленно окрашенных радиаторов.**

**Расход на 1 слой:** 10-12 м<sup>2</sup>/л на ровной поверхности.

**Разбавитель:** При нанесении кистью или валиком РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ 1050 (TIKKURILA), для распыления РАСТВОРИТЕЛЬ 1032 (TIKKURILA).

**Способ нанесения:** Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,015" или 0,330 - 0,380 мм. Разбавлять растворителем 1032 на 10-20% по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.

**Время высыхания** (При +23°C и относительной влажности 50%): от пыли — 3-4 часа, следующий слой можно наносить через 24 часа.

**Блеск:** Полуматовая.

**База:** А.

**Цвет:** Белый (база А), а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL», «PANTONE».

**Стойкость к мытью:** Выдерживает влажную очистку, а также периодическую очистку с использованием бытовых моющих средств.

**Хранение:** Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре.

**Тара:** 0,225л, 0,9л.